



## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. T 50

2017-05-12

Užsakovas: **UAB „Baltijos Klintis“ Lašupio g.17, Dovilai, Klaipėdos r.**

Tiriamąjį ėminio identifikavimas: kodas, pavadinimas, kiekis- **T 50-1 Kalkės**

Užsakovo pateikta informacija: ėminio atrinkimo vieta ir data, atrinkimo akto Nr. arba kitas lydinčias dokumentas\* - ėminio atrinkimo vieta nepateikta

Ėminių pristatė: UAB „Baltijos Klintis“ A. Jokumaitis

Ėminių priėmė: 2017-04-27 produkto vadybininkė Nijolė Sūdžienė

Tyrimo metodai ir rezultatai:

Tyrimų parametras	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodai (žymuo)
Drėgmė %	5,71	LST EN 12880:2002
<b>Sausoje medžiagoje:</b>		
Kalcis (Ca) %	37,8	LST EN 13657:2003, LST EN ISO 7980:2000
Kalcis (CaO) %	52,88	Apskaičiuotas
Ca perskaičiavus į CaCO <sub>3</sub> %	94,3	Apskaičiuotas
Magnis (Mg) %	0,89	LST EN 13657:2003, LST EN ISO 7980:2000
Magnis (MgO) %	1,47	Apskaičiuotas
Mg perskaičiavus į MgCO <sub>3</sub> %	3,10	Apskaičiuotas
Neutralizacijos vertė %	49,42	LST EN 12945:2002
Reakcingumas %	72,58	LST EN 13971:2008

\* Analitinis skyrius už ėminių atrinkimą ir užsakovo pateiktą informaciją neatsako.

Tyrimų atlikimo data: 2017-05-11

Skyriaus vedėjas

Romas Mažeika



Tyrimo rezultatai galioja tik pateiktam tiriamajam ėminiui.

Be raštiško skyriaus sutikimo tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.